



PoraColors

RATKAISUJA AMMATTITÄIDÖLLÄ

PORADUR 1K, 2K Poradex	
PORADUR 1K, 2K Poradex Ruosteenestopohjamaali antaa erinomaisen suojan, se on nopeimmin kuivuva PORADUR-maali ja on käytettävissä myös yksikomponenttisena, soveltuen hyvin mm. paikkamaalaukseen. Hyvä valinta raudan ja teräksen suojaukseen. Maali on helposti hiottava. Poradex valmistetaan punaisessa sävyssä, mutta voidaan tarvittaessa sävyttää myös muihin väreihin.	
Tuote:	Pohjamaali
UFI-koodi:	D405-71EJ-200J-6K7R
Purkkikoot:	1L, 4L, 10L
Sävy:	Punainen, muut värit tarvittaessa
Kuiva-ainepitoisuus %:	70 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Minimisuositus 45 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 40 s (DIN 4 mm 20 °C)
Levyty:	Sivuilmaruisku, suutin 1,8-2,2 mm, paine 3,0-5,0 bar Korkeapaineruisku, suutin 0,013"-0,019", riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta Tela: puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. mustaraita / mohair sivellin
Käyttöaika:	2 tuntia suljetussa astiassa
Kuivuminen (45 µm, 20 °C):	Pölykuiva: 30min (2K) Kosketuskuiva: 1h (2K) Ylimaalattavissa märkää märälle: 30min (2K)
Pohjatyöt:	Teräspinta: hiekkapuhallus Sa 2 ^{1/2} (ISO 8504-2) Muut: karhennus tai vastaava puhdistusasteeseen Sa 2 ^{1/2} tai SaS
Seossuhde:	PORADUR kovettaja: 4:1 PORADUR ohenne: Tarpeen mukaan
Teoreettinen riittoisuus:	n. 15–18 m ² /ltr, ruiskutettuna sileälle alustalle, kalvonpaksuus 45 µm
Käytännön riittoisuus:	Riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
VOC:	<500 g/ltr
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PoraColors Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.