



# PoraColors

RATKAISUJA AMMATTITÄIDÖLLÄ

<b>PORADUR 2K Gloss</b>	
<b>PORADUR 2K Gloss</b> on polyuretaanipohjainen kirkaslakka, joka kestää erinomaisesti kemikaaliräsitusta (polttoaineet, emäkiset ja happamat kemikaalit) ja säilyy vuosia kellastumatta auringonvalossa. Kirkaslakka soveltuu myös vesirajan alapuolelle sileän pintansa ja tiiviin rakenteensa ansiosta. Se onkin erinomainen vaihtoehto perinteisille myrkkymaaleille.	
Tuote:	Kirkaslakka
UFI-koodi:	JYR7-C1NH-C00E-PXY8
Purkkikoot:	1L, 4L, 10L
Kiiltoaste:	Täyskiiltävä
Kuiva-ainepitoisuus %:	63 % (paino%)
Kuivakalvon paksuus:	Max. suositus 60 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 16-18 s (DIN 4mm 20 °C)
Levyty:	Sivuilmaruisku: yleisesti 1,0-1,8 mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine Tela, sivellin
Käyttöaika:	8 tuntia suljetussa astiassa (H-Open, H-Ero)
Kuivuminen (60 µm, 20 °C):	Pölykuiva: 1h (15min, 60 °C) Kosketuskuiva: 4h (30min, 60 °C) Ylimaalattavissa märkää märälle: 15min
Pohjatytöt:	St2 tai vastaava (liuotinpuhdistus ja kevyt karhennus)
Seossuhde:	PORADUR kovettaja: 2:1 PORADUR ohenne: Tarpeen mukaan
Teoreettinen riittoisuus:	n. 10–15 m <sup>2</sup> /ltr, ruiskutettuna sileälle alustalle, kalvonpaksuus 60 µm
Käytännön riittoisuus:	n. 8–12 m <sup>2</sup> /ltr, riippuen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä
Lämmön kestävyys:	Min. työskentelylämpötilasuositus 4°C (39°F) Kovettuneen maalin lämmönkesto (hetkellinen), 235°C (455°F)
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO <sub>2</sub>
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
VOC:	< 420 g/ltr (maalauksvalmis seos)
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PoraColors Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.