



PoraColors

RATKAISUJA AMMATTITÄIDÖLLÄ

PORADUR 2K Adhero	
PORADUR 2K Adhero Tartuntapohjamaali on hyvän tunkeuman omaava ensimmäinen maalikerros betonille, tiilelle tai vastaaville materiaaleille. Maalilla on erinomainen tartunta ja se on täysin yhteensopiva PORADUR-pinta- ja yksikerrosmaalien kanssa. Tartuntapohjamaalia ei suositella metallisille pinnoille ja maalin tulisi, muista PORADUR-maaleista poiketen, antaa kuivua 24h ennen seuraavaa maalausta. Tällöin maali tukkii tehokkaasti materiaalin huokosia ja vähentää pintamaalin kulutusta.	
Tuote:	Tartuntamaali
UFI-koodi:	0DUK-W1JE-G00Y-MFVA
Purkkikoot:	1L, 4L, 10L, 20L
Sävy:	Harmaa, muut värit lisäpalveluna
Kuiva-ainepitoisuus %:	57±2 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Minimisuositus 45 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 40 s (DIN 4 mm 20 °C)
Levitys:	Sivuilmaruisku: yleisesti 1,8-2,2 mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine Korkeapaineruisku, suutin 0,013"-0,019", paine ruiskun mukaan Tela: puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. mustaraita / mohair sivellin
Käyttöaika:	8 tuntia suljetussa astiassa
Kuivuminen (45 µm, 20 °C):	Pölykuiva: 30 min Kosketuskuiva: 1 h Ylimaalattavissa märkää märeille: 15 min
Pohjatyöt:	St2 tai vastaava (liuotinpuhdistus ja kevyt karhennus)
Seossuhde:	PORADUR kovettaja: 4:1 PORADUR ohenne: Tarpeen mukaan
Teoreettinen riittoisuus:	n. 8-12 m ²
Käytännön riittoisuus:	n. 5-7 m ² , riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
VOC:	<500 g/ltr
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PoraColors Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.