



# PoraColors

RATKAISUJA AMMATTITÄIDÖLLÄ

| <b>PORADUR 2K Marmor</b>   |  |
|--|--|
| <b>PORADUR 2K Marmor</b> on hybridimaali, joka yhdistää epoksi pohjamaalin tartunnan sekä polyuretaanipintamaalin suojaominaisuudet ja antaa näyttävän lopputuloksen. Kaakelimaali on suunniteltu kosteiden tilojen maalaukseen ja se kestää myös hetkittäistä upotusrasitusta. Kaakelimaali läpäisee vesihöyryä, joten se mahdollistaa saumojen kautta tapahtuvan hengittämisen. Kaakelimaalauksella saadaan tiloihin uusi ilme ilman kallista kaakelinvaihtoa. |  |
| Tuote:   | Pintamaali   |
| UFI-koodi:   | DP9E-N13F-X006-NQE9  |
| Purkkikoot (perusmaalin määrät, ilman sävytystä):  | A-pohja (valkoinen, W) : 0,9L, 3,6L, 9L<br>C-pohja (kirkas, TR) : 0,8L, 3,2L, 8L   |
| Sävy:  | PP-sävyt vakiona, RR, RAL, NCS, ja muut sävyt erikseen tilattavissa  |
| Kiilto:  | Kiiltävä   |
| Kuiva-ainepitoisuus %:   | 70 % (paino-%)   |
| Kuivakalvon paksuus:   | Minimisuositus 75 µm (yksi kerros)   |
| Viskositeettisuositukset:  | Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20 °C)<br>Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 45 s (DIN 4 mm 20 °C)   |
| Levitys:   | Sivuilmaruisku: yleisesti 1,8-2,2mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine<br>Korkeapaineruisku, suutin 0,011"-0,017", riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta<br>Tela: puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. Lyhytnukkainen mustaraita / mohair sivellin |
| Käyttöaika:  | 12 tuntia suljetussa astiassa  |
| Kuivuminen (75 µm, 20 °C):   | Pölykuiva: 1h<br>Kosketuskuiva: 2h<br>Ylimaalattavissa märkää märeille: 30min  |
| Pohjatyöt:   | St2 tai vastaava (liuotinpohdistus ja kevyt karhennus)   |
| Seossuhde:   | PORADUR kovettaja: 2:1<br>PORADUR ohenne: Tarpeen mukaan   |
| Teoreettinen riittoisuus:  | n. 7-10m <sup>2</sup>  |
| Käytännön riittoisuus:   | n. 5-7m <sup>2</sup> , riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.   |
| Lämmön kestävyys:  | Min. työskentelylämpötilasuositus -20°C (-4°F)<br>Kovettuneen maalin lämmönkesto (hetkellinen), 235°C (455°F)  |
| Leimahduspiste/syttymispiste:  | + 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)  |
| Sammutustapa:  | Vesi, pulveri, vaahto, CO <sub>2</sub>   |
| Ympäristö / jätteet:   | Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote  |
| VOC:   | < 420 g/ltr (maalausvalmis seos)   |
| Varastointi:   | 24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa   |

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PoraColors Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteistä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.