



PoraColors

RATKAISUJA AMMATTITÄIDÖLLÄ

PORADUR 2K Navis	
PORADUR 2K Navis on hybridihartseihin perustuva kaksikomponenttinen polyuretaanimaali, jolla on hyvä tartunta, se on elastinen, kestää mekaanista rasitusta ja antaa loistavan UV-suojan. Maali suojaa erinomaisesti sekä vesirajan ylä- että alapuolisia pintoja. Maali on suunniteltu korkeapaineruiskulla levitettäväksi, minkä johdosta se soveltuu erityisesti isompien kohteiden maalaukseen.	
Tuote:	Pintamaali
UFI-koodi:	2JPV-TORM-600W-QF26
Purkkikoot (perusmaalin määrät, ilman sävytystä):	A-pohja (valkoinen, W) : 0,9L, 3,6L, 9L, 18L C-pohja (kirkas, TR) : 0,8L, 3,2L, 8L, 16L
Sävy:	PP-sävyt vakiona, RR, RAL, NCS, ja muut sävyt erikseen tilattavissa
Kiiltoaste:	Puolikiiltävä
Kuiva-ainepitoisuus %:	68 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Minimisuositus 60 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20 °C) Korkeapaineruisku tyypillisesti 45 – 55 s (DIN 4 mm 20 °C)
Levitys:	Korkeapaineruisku, suutin 0,015"-0,019", paine ruiskun mukaan Sivuilmaruisku, suutin 1,8-2,2 mm, paine 3,0-5,0 bar Tela, sivellin
Käyttöaika:	12 tuntia suljetussa astiassa
Kuivuminen (60 µm, 20 °C):	Pölykuiva: 1h Kosketuskuiva: 2h Ylimaalattavissa märkää märeille: 30min Veteenlaskukuiva: 96 h (4vrk)
Pohjatyöt:	St2 tai vastaava (liuotinpuhdistus ja kevyt karhennus)
Seossuhde:	PORADUR kovettaja: 4:1 PORADUR ohenne: Tarpeen mukaan
Teoreettinen riittoisuus:	n. 10–14 m ² /ltr, ruiskutettuna sileälle alustalle, kalvonpaksuus 60 µm
Käytännön riittoisuus:	n. 7-10 m ² /ltr, riippuen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.
Lämmön kestävyys:	Min. työskentelylämpötilasuositus -20°C (-4°F) Kovettuneen maalin lämmönkesto (hetkellinen), 235°C (455°F)
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
VOC:	<500 g/ltr (maalauksvalmis seos)
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PoraColors Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.