



PoraColors

RATKAISUJA AMMATTITÄIDÖLLÄ

PORADUR 2K Pavimento	
PORADUR 2K Pavimento Lattiamaaali yhdistää epoksipohjamaalin tartunnan sekä polyuretaanipintamaalin suojaominaisuudet ja antaa näyttävän lopputuloksen. Lattiamaaali on itsetasoittuva ja suunniteltu tasaisten betonisten lattiapintojen maalaukseen. Lisäksi se soveltuu myös muiden materiaalien maalaukseen kuten muovit ja tiili. Se on erinomainen valinta huoltomaalaukseen tai tilanteisiin, joissa maalattavan pinnan materiaali ei ole aina tiedossa.	
Tuote:	Lattiamaaali
UFI-koodi:	2UHA-G1VG-N00A-5APS
Purkkikoot (perusmaalin määrät, ilman sävytystä):	A-pohja (valkoinen, W) : 0,9L, 3,6L, 9L, 18L C-pohja (kirkas, TR) : 0,8L, 3,2L, 8L, 16L
Sävy:	PP-sävyt vakiona, RR, RAL, NCS, ja muut sävyt erikseen tilattavissa
Kiilto:	Puolihimmeä ja puolikiiltävä
Kuiva-ainepitoisuus %:	70 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Minimisuositus 75 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 45 s (DIN 4 mm 20 °C)
Levitys:	Korkeapaineruisku: yleisesti 0.010-0.019” suutin riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta Tela, sivellin
Käyttöaika:	12 tuntia suljetussa astiassa
Kuivuminen (75 µm, 20 °C):	Pölykuiva: 1h Kosketuskuiva: 2h Ylimaalattavissa märkää märälle: 30min
Pohjatyöt:	Pesu ja karhennus.
Seossuhde:	PORADUR kovettaja: 4:1 PORADUR ohenne: Tarpeen mukaan
Teoreettinen riittoisuus:	n. 6-8m ² , ruiskutus 75µm sileälle pohjalle.
Käytännön riittoisuus:	Riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
VOC:	< 420 g/ltr (maalausvalmis seos)
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PoraColors Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsitteistä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.