



PoraColors

RATKAISUJA AMMATTITÄIDÖLLÄ

PORADUR 2K Auto	
PORADUR 2K Auto Automaali on kaksikomponenttinen akryylihohjainen pintamaali, jolla on erinomainen peitto, hyvä rasituskesto (UV, liuottimet, polttoaineet, emäkset ja hapot). Automaali takaa yhdessä pohjamaaliemme kanssa kestävä ja näyttävän lopputuloksen.	
Tuote:	Pintamaali
UFI-koodi:	53DS-610D-200R-M7AC
Purkkikoot (perusmaalin määrät, ilman sävytystä):	A-pohja (valkoinen, W) : 0,9L, 3,6L, 9L, 18L
Sävy:	PP-sävyt vakiona, RR, RAL, NCS, ja muut sävyt erikseen tilattavissa
Kiiltoaste:	Täyskiiltävä
Kuiva-ainepitoisuus %:	60 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Minimisuositus 45 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 18-22 s (DIN 4mm 20°C:ssa (68°F)) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 40 s (DIN 4 mm 20 °C)
Levitys:	Sivuilmaruisku: yleisesti 1,3-1,8 mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine Korkeapaineruisku, suutin 0,010"-0,017", paine ruiskun mukaan Tela, sivellin
Käyttöaika:	12 tuntia (PORADUR H-Open) 8 tuntia (PORADUR H-Ero) 4 tuntia (PORADUR H-Rapid)
Kuivuminen (45 µm, 20 °C):	Pölykuiva: 4h Kosketuskuiva: 8h Ylimaalattavissa märkää märälle: 20min
Pohjatyöt:	St2 tai vastaava (liuotinpuhdistus ja kevyt karhennus)
Seossuhde:	PORADUR kovettaja: 2:1 PORADUR ohenne: Tarpeen mukaan
Teoreettinen riittävyys:	n. 10-15 m ² /ltr, ruiskutettuna sileälle alustalle, kalvonpaksuus 45 µm
Käytännön riittävyys:	n. 8-12 m ² /ltr, riippuen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä
Lämmön kestävyys:	Min. työskentelylämpötilasuositus -20°C (-4°F) Kovettuneen maalin lämmönkesto (hetkellinen), 235°C (455°F)
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
VOC:	<500 g/ltr
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PoraColors Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.