



PoraColors

RATKAISUJA AMMATTITÄIDÖLLÄ

PORADUR 2K Marmor	
PORADUR 2K Marmor on hybridimaali, joka yhdistää epoksipohjamaalin tartunnan sekä polyuretaanipintamaalin suojaominaisuudet ja antaa näyttävän lopputuloksen. Kaakelimaali on suunniteltu kosteiden tilojen maalaukseen ja se kestää myös hetkittäistä upotusrasitusta. Kaakelimaali läpäisee vesihöyryä, joten se mahdollistaa saumojen kautta tapahtuvan hengittämissen. Kaakelimaalauksella saadaan tiloihin uusi ilme ilman kallista kaakelinvaihtoa.	
Tuote:	Pintamaali
UFI-koodi:	4M00-00AM-G00J-G1VG
Purkkikoot (perusmaalin määrät, ilman sävytystä):	A-pohja (valkoinen, W) : 0,9L, 3,6L, 9L C-pohja (kirkas, TR) : 0,8L, 3,2L, 8L
Sävy:	PP-sävyt vakiona, RR, RAL, NCS, ja muut sävyt erikseen tilattavissa
Kiilto:	Kiiltävä
Kuiva-ainepitoisuus %:	70 % (paino-%)
Kuivakalvon paksuus:	Minimisuositus 75 µm (yksi kerros)
Viskositeettisuositukset:	Sivuilmaruisku tyypillisesti 20-30 s (DIN 4mm 20 °C) Korkeapaineruisku tyypillisesti 35 – 45 s (DIN 4 mm 20 °C)
Levitys:	Sivuilmaruisku: yleisesti 1,8-2,2mm suutinkoko ja 3,0-5,0 bar paine Korkeapaineruisku, suutin 0,011"-0,017", riippuen laitetyypistä ja käytettävästä paineesta Tela: puolikarheille/sileille pinnoille tarkoitettu tela, esim. Lyhytnukkainen mustaraita / mohair sivellin
Käyttöaika:	12 tuntia suljetussa astiassa
Kuivuminen (75 µm, 20 °C):	Pölykuiva: 1h Kosketuskuiva: 2h Ylimaalattavissa märkää märeille: 30min
Pohjatyöt:	St2 tai vastaava (liuotinpuhdistus ja kevyt karhennus)
Seossuhde:	PORADUR kovettaja: 2:1 PORADUR ohenne: Tarpeen mukaan
Teoreettinen riittoisuus:	n. 7-10m ²
Käytännön riittoisuus:	n. 5-7m ² , riippuvainen alustan materiaalista, huokoisuudesta, pintaprofiilin karheudesta ja maalin levitysmenetelmästä.
Lämmön kestävyys:	Min. työskentelylämpötilasuositus -20°C (-4°F) Kovettuneen maalin lämmönkesto (hetkellinen), 235°C (455°F)
Leimahduspiste/syttymispiste:	+ 25 °C (77°F) / T2 370°C (698°F)
Sammutustapa:	Vesi, pulveri, vaahto, CO ₂
Ympäristö / jätteet:	Noudatetaan alueellisia säännöksiä ja lakeja. Ks. käyttöturvallisuustiedote
VOC:	< 420 g/ltr (maalausvalmis seos)
Varastointi:	24 kk suljetuissa astioissa normaaleissa varastotiloissa

Teknisen ohjeen tiedot ovat ohjearvoja, jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Varaamme oikeuden päivittää näitä ohjearvoja teknisten vaatimusten muuttuessa ja kehittyessä. PoraColors Oy ei vastaa maalaustyöstä, joka on riippuvainen vallitsevista olosuhteista, välineistä ja esikäsittelystä. Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, lisätietoja saa tarvittaessa Tekniseltä osastolta.